

Magnesy trwałe

Walcowe, obudowa z trzpieniem gwintowanym

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **E**: z trzpieniem gwintowanym

Obudowa

Stal ocynkowana

Materiały magnetyczne:

AlNiCo **AN**

Aluminium, nikiel, kobalt

Odporność temperaturowa do 450 °C

NdFeB **ND**

Neodym, żelazo, bor

Odporność temperaturowa do 80°C

INFORMACJE

Magnesy trwałe GN 52.4 tworzą razem ze stalową obudową i izolacją z mosiądzu/aluminium/tworzywa system, który zapewnia osłonę i wzmocnienie magnesu, co przekłada się na optymalne przekazywanie strumienia magnetycznego na powierzchnię przylegania.


- Więcej informacji o magnesach trwałych (patrz strona 2022)

AKCESORIA


- Podkładki do magnesów GN 70 (patrz strona 2051)

- Podkładki samoprzylepne GN 70.1 (patrz strona 2051)

- Nakładki gumowe GN 70.2 (patrz strona)



Widok od strony przylegania



GN 52.4

Oznaczenie	d1 ±0.1	d2	h ±0.2	l	A/F	Nominalna siła przylegania w N	⚖
GN 52.4-AN-6-M3-E	6	M 3	20	7	1.5	2	5
GN 52.4-AN-8-M3-E	8	M 3	20	7	1.5	4	8
GN 52.4-AN-10-M4-E	10	M 4	20	8	2	8.5	13
GN 52.4-AN-13-M4-E	13	M 4	20	8	2	12	21
GN 52.4-AN-16-M4-E	16	M 4	20	10	2	20	31
GN 52.4-AN-20-M6-E	20	M 6	25	10	3	40	60
GN 52.4-AN-25-M6-E	25	M 6	35	10	3	60	125
GN 52.4-AN-32-M8-E	32	M 8	40	12	4	160	217
GN 52.4-AN-40-M8-E	40	M 8	50	15	4	240	458
GN 52.4-AN-50-M10-E	50	M 10	60	15	5	400	855
GN 52.4-AN-63-M12-E	63	M 12	65	20	6	660	1345
GN 52.4-ND-6-M3-E	6	M 3	20	7	1.5	6	5
GN 52.4-ND-8-M3-E	8	M 3	20	7	1.5	12	9
GN 52.4-ND-10-M4-E	10	M 4	20	8	2	24	14
GN 52.4-ND-13-M4-E	13	M 4	20	8	2	60	23
GN 52.4-ND-16-M4-E	16	M 4	20	10	2	90	33
GN 52.4-ND-20-M6-E	20	M 6	25	10	3	135	62
GN 52.4-ND-25-M6-E	25	M 6	35	10	3	190	127
GN 52.4-ND-32-M8-E	32	M 8	40	12	4	340	220
GN 52.4-ND-40-M8-E	40	M 8	50	15	4	700	461
GN 52.4-ND-50-M10-E	50	M 10	60	15	5	1000	860
GN 52.4-ND-63-M12-E	63	M 12	65	20	6	1700	1350