

Magnesy trwałe

Neodym/żelazo/bor, z gwintem wewnętrznym,
w osłonie gumowej

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ A: z 1 gwintem wewnętrznym
- Typ A: z 2 gwintami wewnętrznymi

Magnes

NdFeB

Neodym, żelazo, bor

Temperatura pracy do +80°C

Obudowa stalowa

Ocynkowane

Osłona gumowa

Termoplastyczny elastomer (TPE)

- Kolor czarny **SW**
- Kolor biały **WS**
- Twardość ≈ 80 wg skali Shore A



INFORMACJE

Magnesy GN 57.5 w osłonie gumowej tworzą razem ze stalowymi częściami osłaniającymi i wzmacniającymi magnes system, który koncentruje optymalnie strumień magnetyczny na gumowej powierzchni magnesu.

Gumowa osłona chroni przyciąganą powierzchnię przed uszkodzeniem. Guma, poprzez zwiększony współczynnik tarcia pozwala uzyskać większą boczną siłę przytrzymania.

AKCESORIA

- GN 70 Podkładki do magnesów (patrz strona 2051)
- GN 70.1 Podkładki samoprzylepne (patrz strona 2051)


NA ŻYCZENIE

- inne kolory wykończenia powierzchni
- inne twardości w skali Shore'a




DANE TECHNICZNE

- Więcej informacji o magnesach trwałych (patrz strona 2022)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

Typ A



Typ B



* Uzupełnij oznaczenie o:

SW
Czarny

WS
Kolor biały

GN 57.5-A

Oznaczenie	b	l ₁	d	h	t	Nominalna siła przylegania w N	⚖
GN 57.5-22.5-35-M4-A-*	22.5	35	M 4	6	4	75	22
GN 57.5-22.5-55-M4-A-*	22.5	55	M 4	6	4	120	33
GN 57.5-22.5-75-M4-A-*	22.5	75	M 4	6	4	195	46
GN 57.5-45-59-M5-A-*	45	59	M 5	8.5	4.5	240	81
GN 57.5-45-74-M6-A-*	45	74	M 6	8.5	4.5	360	104
GN 57.5-45-110-M6-A-*	45	110	M 6	8.5	4.5	530	157

GN 57.5-B

Oznaczenie	b	l ₁	d	h	l ₂	t	Nominalna siła przylegania w N	⚖
GN 57.5-22.5-35-M4-B-*	22.5	35	M 4	6	17	4	75	22
GN 57.5-22.5-55-M4-B-*	22.5	55	M 4	6	30	4	120	33
GN 57.5-22.5-75-M4-B-*	22.5	75	M 4	6	50	4	195	46
GN 57.5-45-59-M5-B-*	45	59	M 5	8.5	27	4.5	240	81
GN 57.5-45-74-M6-B-*	45	74	M 6	8.5	36	4.5	360	104
GN 57.5-45-110-M6-B-*	45	110	M 6	8.5	68	4.5	530	157

Waga typ SW