

Magnesy płaskie

Z otworami pod śruby z łbem stożkowym

SPECYFIKACJA

Obudowa

Stal

Materiał magnetyczny

AlNiCo **AN**

Aluminium, Nikiel, Kobalt

Wykończenie

Ocynkowana **ZB**

Odporność temperaturowa do 200 °C

Lakierowane na kolor czerwony **RT**

Odporność temperaturowa do 180 °C

INFORMACJE

Magnesy trwałe GN 58 tworzą razem ze stalową obudową i izolacją z miedzi/aluminium/tworzywa system, który zapewnia osłonę i wzmocnienie magnesu, co przekłada się na optymalne przekazywanie strumienia magnetycznego na powierzchnię przylegania.




Aby magnetyczne właściwości (siła przylegania) nie uległy osłabieniu, śruba mocująca musi być wykonana z materiału niemagnetycznego, np. ze stali nierdzewnej, miedzi lub tworzywa.

Na czas transportu i przechowywania, magnesy te posiadają na powierzchni przylegania ocynkowaną stalową płytkę, zabezpieczającą je przed uszkodzeniem i rozmagnesowaniem.


- Więcej informacji o magnesach trwałych (patrz strona 2022)

AKCESORIA

- Podkładki do magnesów GN 70 (na stronie 2052)
- Podkładki samoprzylepne GN 70.1 (na stronie 2052)



Widok od strony przylegania



GN 58-ZB

Oznaczenie	d1 Wymiar nominalny	d1 Rzeczywisty wymiar	d2	d3	h	Nominalna siła przylegania w N	
GN 58-AN-19-ZB	19	19.1 ±0.5	3.7	8.7	7.5 ±0.3	30	17
GN 58-AN-29-ZB	29	28.6 ±1	4.8	10.5	8.5 ±0.5	40	43
GN 58-AN-38-ZB	38	38.1 ±1	4.8	10.5	10.5 ±0.3	80	83

GN 58-RT

Oznaczenie	d1 Wymiar nominalny	d1 Rzeczywisty wymiar	d2	d3	h	Nominalna siła przylegania w N	
GN 58-AN-19-RT	19	19.1 ±0.5	3.7	8.7	7.5 ±0.3	30	17
GN 58-AN-29-RT	29	28.6 ±1	4.8	10.5	8.5 ±0.5	40	43
GN 58-AN-38-RT	38	38.1 ±1	4.8	10.5	10.5 ±0.3	80	83