

Magnesy rozwidłone prostokątne

Z otworem

SPECYFIKACJA

Materiał magnetyczny
AlNiCo **AN**
Aluminium, nikiel, kobalt
Odporność temperaturowa do 450 °C
Lakierowane na czerwony kolor
Odporność temperaturowa do 180 °C

INFORMACJE

Magnesy rozwidłone prostokątne GN 62 mają dzieloną powierzchnię przylegania. Należą do grupy nieekranowanych układów magnetycznych wykonywanych metodą odlewania. Na życzenie (do wyższych temperatur pracy) są dostępne surowe magnesy rozwidłone bez powłoki lakierniczej.

Aby magnetyczne właściwości (siła przylegania) nie uległy osłabieniu, śruba mocująca musi być wykonana z materiału niemagnetycznego (diamagnetyk), takiego jak: stal nierdzewna, miedź lub tworzywo sztuczne.

Na czas transportu i przechowywania, magnesy posiadają na powierzchni magnetycznej ocynkowaną stalową płytkę, ułatwiającą przenoszenie i zabezpieczającą przed rozmagnesowaniem.



- Więcej informacji o magnesach trwałych (patrz strona 2022)

NA ŻYCZENIE

półfabrykat, odporny na temperaturę do 450°C





Wersja
 $b_1 = 22, 30, 39, 45, 60$



Powierzchnia przylegania

Wersja
 $b_1 = 57, 70, 79$



Powierzchnia przylegania

GN 62

Oznaczenie	b_1	b_2	d	h_1	h_2	m	s	Nominalna siła przylegania w N	
GN 62-AN-22	22	25	7	17	9	-	8	30	64
GN 62-AN-30	30	20	5	20	11	-	15	45	69
GN 62-AN-39	39	25	4.7	25	14	-	19	90	151
GN 62-AN-45	45	30	5.2	30	17	-	22	120	167
GN 62-AN-57	57	44.5	8	35	23	31.5	28	180	490
GN 62-AN-70	70	57	8	41	25	38	35	320	700
GN 62-AN-79	79	82	9.5	54	36	43	38.5	470	1570